



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

стр. 1/2

СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК ДЛЯ АКВАРИУМА

ТИП	Высококачественный силиконовый герметик, предназначенный для изготовления и ремонта аквариумов, террариумов. Отвердевший герметик является нетоксичным и, следовательно, безопасен для рыб, рептилий и других животных.
УДЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ, г/см³	1,02±0,01
ВРЕМЯ ОТВЕРДЕНИЯ (23°C, 50% влажности)	10-25 мин
ТВЕРДОСТЬ, по Шору	18
ОТНОСИТЕЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ (ASTM D 412C), %	> 450
МАКСИМАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ (ASTM D 412C)	1,6 Мра
ТЕРМОСТОЙКОСТЬ	-50°C--+150°C
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	<ul style="list-style-type: none"> - изготовление, ремонт и герметизация аквариумов; - сборка герметичных изделий из стекла; - изготовление и ремонт витрин; - герметизация окон; - универсальный изоляционный материал для строительства; - герметизация систем вентиляции, кондиционирования, обогрева.
ОСОБЕННОСТИ	<ul style="list-style-type: none"> - 100 %-ый силиконовый; - прочно склеивает; - быстро твердеет; - безопасен для рыб, рептилий и др. животных; - сохраняет эластичность при низких и высоких температурах; - не трескается, не выцветает и не дает усадку; - устойчив к воздействию многих химикатов; - устойчив к УФ-лучам.
ОГРАНИЧЕНИЯ	<ul style="list-style-type: none"> - не рекомендуется применять на мрамор, гранит и проч. натуральные камни; - не рекомендуется наносить на зеркальные поверхности.



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

стр. 2/2

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть сухой, чистой от пыли, жира, грязи, битума и льда. Обезжирить металлические поверхности. Удалить остатки старого герметика или другого материала. Очистить и обезжирить поверхность универсальным растворителем VIK (металл, стекло) или моющим средством (пластики). Высушить поверхность. Защитить поверхность от загрязнений малярной лентой VIK.

ПРИМЕНЕНИЕ

Отрезать верх картриджа выше резьбы. Привинтить носик и обрезать его под углом 45° по диаметру равным ширине щели. Поместить картридж в пистолет и нанести герметик. Наносить под давлением для получения более прочного шва. Разгладить герметик влажным шпателем или пальцем (деревянный шпатель, смоченный в мыльной воде). После выравнивания сразу удалить малярную ленту.

ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ

+5°C-+40°C

ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ

+5°C-+25°C

СРОК ХРАНЕНИЯ

18 месяцев от даты производства в заводской закрытой упаковке.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

В случае попадания в глаза необходимо промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Беречь от детей, избегать попадания на кожные покровы. Работать в хорошо проветриваемом помещении. Использовать защитные перчатки.

УПАКОВКА

Картридж 310 мл.

ТАРА

24 шт. в ящике