



ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ЯХТНЫЙ ЛАК

ТИП	Однокомпонентный лак последнего слоя на основе комбинации алкидно-уретановой модифицированной смолы и специальных добавок.
ЦВЕТ	Бесцветный (прозрачный).
ВИД	Глянцевый, матовый, полуматовый.
СУХОЙ ОСТАТОК , %	54-56
БЛЕСК (60°)	
глянцевый	95
полуматовый	35-40
матовый	10-15
ПЛОТНОСТЬ, г/см³	0,91-0,92
УКРЫВИСТОСТЬ (одного слоя)	16-18 м ² /л в зависимости от частоты обработки вскрываемой поверхности.
ФАСОВКА, л	0,75; 2,5; 15
ВЕС БРУТТО, кг	
0,75 л	0,88
2,5 л	2,48
15 л	13,0
ВЫСЫХАНИЕ (при +20°С и влажности 65 %)	
на касание	3-4 часа
до нанесения второго слоя	12 часов
на хождение	24 часа
полное	4 дня
ОСОБЕННОСТИ	<ul style="list-style-type: none"> - высокая прозрачность, сохраняющая структуру дерева, что придает ему привлекательный вид - устойчивость к разным погодным условиям - водоотталкивающий эффект - устойчивость к истиранию и царапинам



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

стр. 2/2

- простота в нанесении
- не требует особого ухода
- эластичность.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначается для окраски деревянных поверхностей яхт, катеров, лодок, кораблей и т.д. А также покраски наружных и внутренних поверхностей различного вида, подверженных атмосферным воздействиям (мебели, деревянных окон, дверных проемов, потолков, крыш).

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ

Кисть, валик, краскопульт.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

поверхность должна быть чистой и сухой. Ранее обработанные поверхности следует зашкурить и вскрыть НЦ лаком-заполнителем VIK.

ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ

+5°C - +35°C

ПРИМЕНЕНИЕ

Наносить в два слоя с разницей в 12 часов. В случае необходимости разбавить универсальным растворителем VIK до нужной вязкости. (Рекомендовано — 10-15 %).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Содержит легковоспламеняющиеся и летучие растворители. Во время нанесения и высыхания необходимо обеспечить хорошую вентиляцию или проветривание помещения, в котором ведутся работы. Беречь от огня и попадания прямых солнечных лучей! Хранить в недоступном для детей месте!

СРОК ХРАНЕНИЯ

36 месяцев в плотно закрытой таре производителя.