



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

стр. 1/2

ПОЛУПРОЗРАЧНАЯ МОРИЛКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ РАБОТ

ТИП	Полупрозрачная морилка для внутренних и внешних работ. На основе комбинации полиуретановой модифицированной алкидной смолы, пигментов железа и УФ фильтра.
ЦВЕТ	15 цветов по каталогу.
ВИД	Глянцевый.
БЛЕСК (60°)	90
ПЛОТНОСТЬ, г/см³	0,80-0.82
УКРЫВИСТОСТЬ (одного слоя)	12-14 м ² /л в зависимости от частоты обработки вскрываемой поверхности.
ФАСОВКА, л	0,75
ВЕС БРУТТО, кг	0,77
ВЫСЫХАНИЕ (при +20°С и влажности 65 %)	
на касание	4 часа
до нанесения второго слоя	12 часов
полное	48 часов
ОСОБЕННОСТИ	<ul style="list-style-type: none"> - не закрывает структуру древесины; - широкая цветовая гамма; - устойчивость к атмосферным воздействиям; - водоотталкивающий эффект; - устойчивость к истиранию и царапинам; - легкое нанесение; - высокое качество наложения; - эластична; - проста в уходе.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Может применяться на любых деревянных поверхностях, в том числе для наружных работ, благодаря полиуретановой структуре и УФ фильтру.
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ	Кисть с длинным ворсом, валик, краскопульт.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Поверхность должна быть чистой и сухой. Ранее обработанные поверхности должны быть очищены до однородности.



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

стр. 2/2

ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ	+5°C - +35°C
ПРИМЕНЕНИЕ	При необходимости можно разбавить универсальным растворителем VIK до нужной вязкости. Перед нанесением тщательно размешать. (Рекомендовано — не более 10-15 %).
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	В случае попадания в глаза необходимо промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Хранить вдали от огня, беречь от детей, избегать попадания на кожные покровы, использовать защитные очки, маску, перчатки.
СРОК ХРАНЕНИЯ	36 месяцев в плотно закрытой таре производителя.

