

АКРИЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК

ТИП	однокомпонентный эластичный герметик предназначенный для заполнения трещин и герметизации швов, подверженных слабым деформациям внутри и снаружи помещения. Обладает высоким уровнем адгезии к большинству строительных материалов.
ЦВЕТ	Белый.
УДЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ, г/см³	1,64±0,03
ВРЕМЯ ОТВЕРДЕНИЯ (23°C, 50% влажности)	15-60 мин
ВРЕМЯ ПОЛНОГО ЗАСТЫВАНИЯ (23°C, 50% влажности)	24 часа
РН	7,5-9
УСАДКА ПО ОБЪЕМУ, %	29
УСАДКА ПО ВЕСУ, %	18
МАКСИМАЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ (ASTM D 412C), %	> 100
МОДУЛЬ 100 % УДЛИНЕНИЯ (ASTM D 412C)	≥0,20 Мпа
МАКСИМАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ (ASTM D 412C)	≥0,30 Мпа
ОПТИМАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ (ASTM D 412C)	≥0,10 Мпа
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	<ul style="list-style-type: none"> - герметизация и заполнение трещин, разломов в стенах и подоконниках; - герметизация соединений при монтаже гипсокартонных плит; - мелкий ремонт штукатурки перед окрашиванием; - герметизация дверных коробок и оконных рам;



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

стр. 2/2

ОСОБЕННОСТИ

- герметизация элементов из газобетона;
- герметизация мало деформационных конструкционных швов между кирпичом, бетоном, древесиной и др.

- легкое применение;
- водоотталкивающие свойства;
- устойчивость к атмосферным воздействиям;
- устойчивость к УФ-лучам;
- постоянно эластичен;
- возможность окраски;
- без запаха;
- не изменяет свойств поверхности.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть чистой от пыли, жира, грязи, битума и льда. Металлические поверхности должны быть обезжирены. Удалить остатки старого герметика или другого материала. Очистить и обезжирить поверхность растворителем VIK (металл, стекло) или моющим средством (пластики). Высушить поверхность. Защитить поверхность от загрязнений малярной лентой VIK.

ПРИМЕНЕНИЕ

Отрезать верх картриджа выше резьбы. Привинтить носик и обрезать его под углом 45° диаметром равным ширине щели. Поместить картридж в пистолет и нанести герметик. Разгладить герметик смоченным в мыльной воде шпателем. После нанесения защищать герметик от воды в течение минимум 6 часов.

ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ

+5°C-+40°C

ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ

0°C-+25°C

СРОК ХРАНЕНИЯ

12 месяцев от даты производства в заводской закрытой упаковке при температуре

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

В случае попадания в глаза необходимо промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Беречь от детей, избегать попадания на кожные покровы.

УПАКОВКА

Картридж 310 мл.

ТАРА

24 шт. в ящике